

De sa nature le liège est composé de millions de cellules, chaque une avec un paroi pentagonal, dont 2 cotés complètement imperméable. Les panneaux fencés sont faits par expansion des grains de liege dans un autoclave et par agglomération sous pression à des hauts temperatures(+ 300°C), sans adhération des liants externs. Grace à la structure ouverte, le liege a des valeurs acoustiques et thermiques exceptionnelles.

PANNEAUX DE LIEGE

Densité: +- 120 kg/m³
 Lambda : 0.041 W/(m.K)
 Résistance à la pression : 0.20 N / mm²
 Application: plafonds, murs, sols et toitures

code	dimensions	épais	€/m ²	m ² /paq	R
KURK010	1000 x 500	10	12.65	15.00	-
KURK015	1000 x 500	15	15.75	10.00	-
KURK020	1000 x 500	20	16.70	7.50	0.60
KURK030	1000 x 500	30	23.60	5.00	0.75
KURK040	1000 x 500	40	30.55	4.00	1.00
KURK050	1000 x 500	50	38.20	3.00	1.25
KURK060	1000 x 500	60	45.80	2.50	1.50
KURK080	1000 x 500	80	61.05	2.00	2.00
KURK100	1000 x 500	100	76.35	1.50	2.50
KURK120	1000 x 500	120	91.60	1.00	3.00
KURK200	1000 x 500	200	152.65	0.50	5.00

